



Bois de Rose

NOMI BOTANICI

Dalbergia variabilis.

Appartiene alla famiglia delle Leguminosae Papilionatae

NOMI COMMERCIALI

Con il nome francese Bois de Rose il legno è conosciuto ovunque. Le sue traduzioni (legno "di rosa" in Italia, Rosenholz in Germania, o Tulipwood in Inghilterra) sono poco diffuse.

Sehastio de Arruda, Cego machado, Pati cravo, Pati rosa
- Brasile

Ysipoooby - Argentina

AREALE DI CRESCITA

L'albero cresce in tutta la zona tropicale del Sud America, specialmente in Brasile.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Di modeste proporzioni, l'albero raggiunge difficilmente i 10 metri d'altezza e il suo diametro risulta di conseguenza molto ristretto.

La formazione irregolare del tronco non permette generalmente di ricavarne assi dritte di una certa lunghezza. Essa infatti varia dai

2 ai 3 metri al massimo. L'alburno biancastro, tendente al grigio è inequivocabilmente distinguibile dal durame che si presenta di una colorazione giallo-rosata con venature più scure tendenti al viola o

al violetto. La tessitura è mediamente fine a venatura regolare e diritta. Il legno si presenta duro, pesante e compatto.

PESO SPECIFICO

Il legno con un contenuto di umidità del 15 % pesa 900 Kg/m³

ESSICCAZIONE

L'essiccazione avviene agevolmente, senza pericoli di fessurazioni o di torsioni.

USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE

Essendo particolarmente duro, risulta di difficile lavorazione. Le superfici piallate e levigate raggiungono una notevole liscezza e lucentezza. Questo legno è molto richiesto per la realizzazione di intarsi, piccoli mobiletti, scatole portagioielli ecc.

ZANUSOlegno

"I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio."