



Cerejra

NOMI BOTANICI

Torresea acreana.

Appartiene alla famiglia delle Leguminosae Papilionatae.

NOMI COMMERCIALI

Il legno è conosciuto con il nome di Cerejeira

Cerejeira Cumaru de cheiro - Brasile

Palo trebol, Roble de pais - Argentina

AREALE DI CRESCITA

Questo tipo di materiale proviene dall'America Centrale, prevalentemente dall'Amazzonia e dall'Argentina.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Si presenta come una tipologia di legno pesante, grasso e abbastanza duro, con tessitura medio-fine e regolare. La distinzione tra alburno e durame è poco rimarcata: l'alburno è leggermente più chiaro del durame che appare di colore giallastro tendente all'arancio.

PESO SPECIFICO

Ad un contenuto di umidità del 12% può essere valutato sui 600 Kg/m³

ESSICCAZIONE

Questo processo viene compiuto lentamente a causa della sua peculiare tendenza a deformarsi e a fendersi.

USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE

Il materiale si presenta duro alla lavorazione, ma è comunque possibile ottenere delle superfici molto lisce attraverso il processo di levigatura. Pur non essendo caratterizzato da un'eccezionale durezza, viene per lo più impiegato per strutture, lavori di falegnameria, infissi, o anche come tranciato per mobili e utilizzato per intagli.

ZANUSOlegno

"I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio."