



Larice

NOMI BOTANICI

Larix decidua Mili.

Appartiene alla famiglia delle Pinaceae.

NOMI COMMERCIALI

Larch - Gran Bretagna

Lance - Italia

Mélèze - Francia

AREALE DI CRESCITA

L'albero cresce nelle zone montagnose dell'Europa centrale.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

L'alburno, stretto e di colore bruno giallastro chiaro, si differenzia dal durame, che nel legno fresco è bruno rossastro con tendenza a scurirsi nel tempo. Ha tessitura piuttosto fine con fibratura generalmente diritta, questo legno contiene molta resina ed è dotato di buona durezza, limitata però al durame.

ESSICCAZIONE

Il processo di essiccazione avviene facilmente, poiché il legno non presenta un'eccessiva tendenza ad imbarcarsi o alla fessurazione.

PESO SPECIFICO

Essiccato all'aria il suo peso specifico varia dai 650 ai 750 Kg/m³.

USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE

È di facile lavorazione, anche se la presenza di resina tende a impastare le lame degli strumenti utilizzati. Unioni con chiodi, viti, colla sono resistenti. Con questo legno si riesce a ottenere una buona pulitura. È ampiamente utilizzato per lavori di carpenteria pesante, serramenti di porte e finestre, scandole, paleria, listoni di pavimenti ed anche per mobili rustici.

ZANUSOlegno

"I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio."