



Pero Alisié

NOMI BOTANICI

Pirus communis.

Appartiene alla famiglia delle Rosaceae.

NOMI COMMERCIALI

Pero, perastro - Italia

Poirier - Francia

Pear - Inghilterra

AREALE DI CRESCITA

L'albero cresce nel centro e nel sud d'Europa ad eccezione dell'Inghilterra e dei paesi scandinavi.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Alburno e durame sono poco differenziati. Il durame è caratterizzato da un colore rosato. Pori e specchiature radiali non sono riconoscibili. Il legno si presenta mediamente duro, compatto e di tessitura molto fine.

ESSICCAZIONE

A causa della sua forte tendenza all'imbarcamento, l'essiccazione va compiuta molto lentamente e con cura. Quando ha raggiunto il giusto grado di essiccazione il peso rimane stabile.

PESO SPECIFICO

Il tavolame essiccato all'aria aperta può avere un peso specifico variante da 700 a 750 chilogrammi per metro cubo.

USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE

La lavorazione del pero avviene agevolmente: si tornisce e si trancia facilmente.

Anche la pulitura, la tinteggiatura, la laccatura e la verniciatura avvengono senza particolari problemi. Il pero è uno dei legni europei più nobili, da cui si ricavano mobili, articoli da disegno, strumenti musicali, apparecchi di precisione. Dopo essere sottoposto a tinteggiatura, viene anche impiegato per la realizzazione di pianoforti.

ZANUSOlegno

"I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio."