



Tanganika

NOMI BOTANICI

Aningeria robusta.

Appartiene alla famiglia delle Sapotaceae.

NOMI COMMERCIALI

Anegrè, Aningeria, Aniegre, Mukali, Noce Tanganika.

AREALE DI CRESCITA

Fascia equatoriale africana dalla Costa d'Avorio al Kenia.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Alburno e durame indifferenziati. È bruno-rossastro con fibratura diritta e tessitura fine. È pesante moderatamente duro e poco elastico. È poco durabile nei confronti di funghi ed insetti. Viene attaccato dal Lyctus. Prima di essere usato va trattato con efficaci preservanti.

ESSICCAZIONE

Avviene facilmente e senza rischi, a volte possono esservi delle spaccature per tensioni interne.

PESO SPECIFICO

Stagionato all'aria, presenta un peso specifico variante da 550 a 600 kg/m³

USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE

Impiegato nell'industria del mobile, tinto assomiglia al noce e può essere usato in sua vece ma non ha nulla a che vedere con esso. Usato molto per i parquet e le porte.

ZANUSOlegno

"I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio."